

## 水性环氧树脂

树脂类别	环氧当量 (g/eq)	粘度 (mPa.s/25°C)	固形份 (wt%)	特性
GEEW101W50	470-550	10000MAX	48-52	固态树脂为基础，适用于水性涂料，胶粘剂，水泥砂浆，环氧地坪
GEEW102W50	630-700	10000MAX	48-52	固态树脂为基础，适用于水性涂料，胶粘剂，水泥砂浆，环氧地坪